

TECHNISCHES DATENBLATT**Ca-PSZ 651 Feuerfest Zirkonoxid**

Chemische Zusammensetzung	ZrO ₂ + CaO : ≥98.5 %
	Fe ₂ O ₃ : ≤0.1 %
	SiO ₂ : ≤0.4 %
	TiO ₂ : ≤0.1 %
	Al ₂ O ₃ : ≤0.4 %
	Y ₂ O ₃ : 0 %

Farbe	hellgelb
Porosität	20 - 29 %
Wärmedehnung	0.7 - 0.8 %
Biegefestigkeit	≥20 MPa
Dichte	4.2 - 4.6 g/cm ³
Maximale Einsatztemperatur	≥1650 °C



Standort Germany
Ceramany GmbH
Adlerstraße 4-8
58708 Menden

Standort China
Yixing CERAMANY
East Tongshu Road | Dingshu Town
Yixing City | 214221 Jiangsu, P.R.China